B-Floor Matt

Двухкомпонентный полиуретановый светостойкий матовый лак для декоративной отделки и защиты полимерных покрытий от износа.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

B-Floor Matt применяется для финишной отделки монолитных полимерных покрытий пола внутри и снаружи помещений совместно с другими материалами ГК «Bergauf», а также самостоятельно для:

- дополнительной защиты поверхности пола от истирания
- защиты от истирания цветных чипсов
- уменьшения/увеличения блеска наливных полов
- обработки натурального или искусственного камня.

B-Floor Matt рекомендуется использовать на объектах с повышенными декоративными требованиями и подвергающихся сильному износу.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая стойкость к истиранию
- прозрачность
- атмосферостойкость влагостойкость
- химстойкость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	
Соотношение компонентов А : Б, по массе	9,05:0,95
Плотность материапа, кг/л	0,97
Вязкость, по ВЗ-246 с диаметом сопла 4 мм п и t=20 °С	20±3
Время использования при 20 °С, мин.	10 - 15
Время высыхания до степени 3 при 20 ° С и относительной влажности воздуха 75%, часов, не более	5
Содержание нелетучих веществ, не менее %	44

СВОЙСТВА ОТВЕРЖДЕННОГО ПОКРЫТИЯ

Внешний вид	матовая поверхность без посторонних включений
Блеск, %	не более 15%
Расход на один слой, кг/м²	0,1-0,15
Износостойкость по Таберу (CS10/1000 г/1000 об). мг	22

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура воздуха	от +10 °С до +25 °С
Температура основания	от +10 °С до +25 °С
Влажность основания	до 4%
Относительная влажность воздуха	до 80%

Недопустимо выпадение росы

УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Комплект из двух металлических ведер общей массой 10 кг. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев при температуре от +5 °С до +25 °С.

10.10.2022

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно узнать, позвонив на номер технической поддержки 8-800-200-0989. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.