

ПРОПИТКА B-Floor Seal

для минеральных оснований, упрочняющая, глубокого проникновения, гидрофобная и олеофобная

Пропитка – жидкий упрочнитель на основе полимерной дисперсии последнего поколения с уникальным размером частиц (менее 0,1 мкм).

ПРИМЕНЕНИЕ

- Высокая проникающая способность
- Высокая стойкость к загрязнениям
- Гидро- и олеофобность
- УФ-стойкость
- Технологичность
- Высокая скорость сушки
- Экологичность

ПРЕИМУЩЕСТВА

Гидрофобизация, защита и укрепление минеральных оснований жилых и административных помещений, паркингов, автосервисов, складских помещений, автомоек и промышленных цехов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Единицы измерения	Значение*
Цвет	-	Полупрозрачный
Основа	-	Полимерная
Плотность	г/см ³	1,03
Размер частиц, не более	мкм	0,1
Минимальная температура пленкообразования	°С	15
Вязкость	Па сек	50–500
рН	-	6,0–7,5
Время высыхания до степени 3 при (20±2) °С нанесение следующего слоя	час	1–3, ≥4
Расход (в 2 слоя)	гр/м ²	70–100

* Значения технических характеристик получены в лабораторных условиях при +20±2 °С и относительной влажности воздуха 65±5% и могут отличаться в зависимости от условий проведения работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основание должно соответствовать требованиям СП 29.13330.2011 Полы, СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Основание должно быть чистое и сухое, не содержать цементного молочка и снижающих адгезию веществ, влажность основания – до 6%.

Слабые и разрушенные места должны быть удалены механически, например, дробеструйной обработкой или фрезерованием. Неровности и поры должны быть отремонтированы.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура основания, °С	от +5 до +30
Температура воздуха, °С	от +5 до +30
Влажность основания, %, не более	6
ОВ воздуха, %, не более	80

Недопустимо попадание осадков на материал во время всего цикла отверждения.

ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Материал предварительно размешать до однородной массы. Наносить валиком, кистью, краскораспылителем в два слоя с перекрытием в 3–4 часа. Полное высыхание 48 часов.

Расход материала 100–250 гр/м² (зависит от пористости и впитывающей способности основания).

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Рабочие инструменты и оборудование сразу после использования промыть водой.

УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Материал поставляется в пластиковой таре 5 л, 10 л.

Гарантийный срок хранения в сухом прохладном помещении при температуре от +5 до +25 °С в запечатанной заводской упаковке составляет **12 месяцев** с даты изготовления, указанной на упаковке. Допускается однократное замораживание с последующим размораживанием в теплом помещении без интенсивного нагрева.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время работ с материалом в закрытом помещении должна быть организована достаточная вентиляция, нельзя пользоваться открытым огнем и производить сварочные работы.

Материал может вызвать раздражение кожи. Рекомендуется использовать средства защиты.

При попадании на слизистую оболочку или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

ЭКОЛОГИЯ

Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки не выливать в канализацию и водоемы. Полностью затвердевший материал можно утилизировать как твердый строительный мусор.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при правильном хранении и применении.

В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя посредством входного контроля материала перед использованием.

Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

19.11.2019

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно узнать, позвонив на номер технической поддержки 8-800-200-0989. Потребитель самостоятельно несет ответственность за правильное применение материала.